

BMS / FP402 SILICONE

- Silicon rezistent la foc
- Închidere goluri în construcții
- Certificare EN 1366-4
- 310ml

Silicon rezistent la foc tip BMS / FP402 SILICONE

Silicon rezistent la foc livrat în tub de 310ml. A se depozita în mediu uscat, ferit de îngheț, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Perioadă de depozitare nu mai lungă de 9 luni cu ambalajul sigilat.

Utilizare

- Pentru închiderea golurilor din construcții, pentru fixarea fermă a grilelor rezistente la foc și a altor materiale rezistente la foc inclusiv pentru montaj la exterior

Material

- Silicon rezistent la foc

Finisaj

- Gri

Detalii constructive

- Elastic - Alcoxy
- Densitate 1.24g/ml
- Aplicabilitate 200g/min (Ø3 / 6.3bar)
- După aplicare, nu are pierderi în volum
- Recuperare elastica 70%
- Deformare maxima permisa 25%
- Temperatura de lucru -40°C to +120°C
- Foarte buna rezistenta UV
- Temperatura de aplicare +5 to + 40°C
- Perioada de depozitare maxim 12 luni la temperaturi între +5 si +25°C cu ambalajul sigilat

Certificare

Certificare EN 1366-4

Descriere

- Golurile din construcții pot fi etanșate utilizând silicon rezistent la foc.
- tip **BMS**

Exemplu de comandă

- **BMS**

Explicație:

BMS = Silicon rezistent la foc